

Silver

IDROPITTURA ORGANICA MINERALE, ALTAMENTE TRASPIRANTE, ANTIGOCCIA, ELEVATO GRADO DI COPERTURA, OTTIMO PUNTO DI BIANCO, EFFETTO SATINATO, RESISTENTE ALLO STROFINAMENTO A SECCO, PROTETTA DALL'ATTACCO BATTERICO, GARANTITA PER LA DECORAZIONE DI PARETI INTERNE.



SCHEDA TECNICA - REVISIONE 01/2022

DESCRIZIONE

SILVER è una idropittura murale a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, pigmenti, cariche minerali e speciali additivi, con ottimo effetto antigoccia. Dopo completa reticolazione, il film risulta altamente traspirante con elevato grado di copertura e ottimo punto di bianco, ottima resistenza allo strofinamento a secco, tale da ottenere perfette finiture per la decorazione di ambienti interni.

CAMPI DI APPLICAZIONE

SILVER viene utilizzata per la pitturazione e la decorazione di superfici interne nuove, di superfici da ristrutturare, purché perfettamente consistenti e in buono stato di conservazione, o di superfici già verniciate per ottenere un piacevole aspetto estetico liscio, uniforme e con ottimo punto di bianco. SILVER aderisce perfettamente su intonaci cementizi, base calce, gesso, cartongesso e su qualsiasi superficie minerale pulita e asciutta.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Le superfici murali nuove devono essere stagionate, asciutte, coese e compatte. Eliminare completamente eventuali tracce di oli o grassi presenti sulla superficie o le parti poco aderenti. Le superfici murali già verniciate con pitture a tempera traspirante o lavabili devono essere accuratamente pulite da polvere, sporcizia o bonificate da parti in fase di distacco. Chiudere le porosità e livellare eventuali irregolarità con stucco rasante minerale riempitivo RASASTUCK, con elevato grado di penetrazione, fino ad ottenere la planarità della superficie. Ad indurimento avvenuto, carteggiare le zone stuccate e livellate, ripulendo accuratamente il supporto da polvere o parti incoerenti.

Per uniformare l'assorbimento e migliorare la resa di SILVER, è consigliabile isolare l'intera superficie applicando una mano di appretto isolante a base di resine sintetiche in dispersione acquosa PRIMER A 16, da diluire con acqua pulita nel rapporto di 1:2.

APPLICAZIONE

SILVER può essere applicata a pennello, rullo, o spruzzo. Per applicazioni a rullo o a pennello, diluire SILVER con circa il 40% di acqua in volume per la prima mano e con il 30% per le successive. Per applicazioni a spruzzo, diluire SILVER con il 35-45% di acqua.

Mescolare accuratamente il prodotto diluito e applicarlo in due o tre mani, incrociando il senso di stesura, fino ad ottenere una copertura perfettamente uniforme. L'applicazione delle mani successive deve essere effettuata solo quando la precedente risulta sufficientemente asciutta (6 ore in funzione delle condizioni di umidità e temperatura).

RESA

0,2 L/m² per due mani successive, a seconda del grado di assorbimento del supporto.

RACCOMANDAZIONI

- ◆ SILVER è un prodotto che TEME IL GELO.
- ◆ Non applicare SILVER su supporti umidi o non perfettamente stagionati.
- ◆ A fine lavorazione, non agguingere al prodotto puro la rimanenza di quello già diluito per la lavorazione.

- ◆ Lavare con acqua tutte le attrezzature impiegate per la preparazione e applicazione del prodotto prima del suo indurimento.
- ◆ Non lavorare con temperature inferiori a +5 °C.

CONFEZIONI

SILVER viene fornita in fustini di plastica da 14 litri su pallet da 33 pezzi e in fustini di plastica da 4 litri su pallet da 64 pezzi. TEME IL GELO: conservare il prodotto in ambienti asciutti, negli imballi originali ben chiusi e con temperature comprese tra +5 °C e +35 °C. In queste condizioni la sua stabilità è di almeno 12 mesi.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Indossare guanti, occhiali protettivi e abiti da lavoro a protezione degli occhi e della pelle. Conservare in locali non accessibili ai bambini. Non contaminare alimenti, bevande o corsi d'acqua. Dopo la manipolazione lavarsi con acqua e sapone.

VOC (Direttiva 2004/42/CE)

Pittura opaca per pareti e soffitti interni (CAT. A/BA).

Valore limite UE di COV per questo prodotto: 75,00 g/L (2007) - 30,00 g/L (2010).

Questo prodotto contiene al massimo: 30,00 g/L di COV.

Per maggiori informazioni per un impiego sicuro del prodotto, consultare la relativa Scheda Dati di Sicurezza.

VOCE DI CAPITOLATO

Decorazione di pareti interne mediante idropittura organica minerale, altamente traspirante, antigoccia, elevato grado di copertura, ottimo punto di bianco, effetto satinato, resistente allo strofinamento a secco, protetta dall'attacco batterico, tipo **SILVER** della Colmef Srl. L'idropittura dovrà essere applicata a pennello, rullo o spruzzo in due o tre mani, incrociando il senso di applicazione, rispettando un consumo di 0,2 L/m² per due mani successive.

DATI TECNICI

Aspetto:	pasta densa
Colore:	bianco opaco
Peso specifico apparente (kg/L):	1,55
Residuo solido in peso (%):	70
Viscosità Brookfield (cPs):	20.000
Asciutto al tatto:	~ 2 h
Tempo di attesa tra una mano e l'altra:	~ 6 h
Essiccazione in profondità:	24 h
Temperatura di applicazione permessa:	da +5 °C a +35 °C

RILEVAZIONE DATI A +23 °C - U.R. 50% ED ASSENZA DI VENTILAZIONE

Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate sono basate sulla nostra migliore esperienza. Non possiamo tuttavia assumerci alcuna responsabilità per un eventuale uso non corretto dei prodotti. Consigliamo pertanto, a chi intende farne uso, di valutare se sia o meno adatto all'impiego previsto e di eseguire comunque prove preliminari. Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.colmef.com.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI O USI PARTICOLARI, CONSULTARE IL SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA COLMEF.

COLMEF SRL | Z.I. Ponte d'Assi | 06024 - Gubbio (PG) ITALY | Tel. +39 075923561 | info@colmef.com | www.colmef.com